

Materiały Rolowe - Papiery powlekane

Data wystawienia: 05/01/2005

Data ostatniej modyfikacji: 27/09/2013

05550 COATED 80 RP1001 YG60**Materiał wierzchni**

Biały bezdrzewny, półbłyszczący powlekany papier.

Typ	Papier powlekany	
Kolor i wykończenie	Biały, półbłysłk	
Waga	80 g/m ² ±10%	ISO 536
Grubość	65 μ ±10%	ISO 534

Klej

Kauczukowy klej permanentny odznaczający się bardzo dobrą kohezją i przyczepnością początkową na trudnych i apolarnych podłożach (jak PE i PP).

Oznaczenie	RP1001	
Typ	Kauczukowy, permanentny	
Odporność na promieniowanie słoneczne	Średnia	
Min. temp. Aplikacji	0°C	
Tolerowany zakres temp.	-20°C/+70°C	
Kohezja	Bardzo wysoka	
Przyczepność początkowa	17 N/25mm	FINAT FTM9
Końcowa adhezja	10 N/25mm	FINAT FTM2
Certyfikaty dopuszczające do kontaktu z żywnością	ISEGA	

Podkład

Typ	Jednostronnie silikonowany Glassine	
Kolor	Żółty	
Waga	60 g/m ² ±10%	ISO 536
Grubość	54 μ ±10%	ISO 534
Przejrzystość	>50 %	DIN 53 147-64

Zalecane aplikacje:

Etykiety logistyczne i promocyjne.

Metody zadruku:

Typografia UV, fleksografia UV, offset UV, wkładodruk oraz druk termotransferowy z wybranymi rodzajami taśm. Zalecane testowanie drukarek, barwników i surowca przed użyciem.

24 miesiące, wyłącznie w odniesieniu do materiałów przygotowanych przez Ritrama, które nie zostały poddane dalszemu przetworzeniu, w ramach następujących

WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA:

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze 22°C ±2°C i wilgotności względnej 50 ±5%.
- Pomieszczenie magazynowe musi być suche i czyste.
- Pozostawienie materiałów w ich oryginalnym opakowaniu gdy nie są używane w celu ochrony przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

Wszelkie wartości podane w niniejszej specyfikacji są typowe. Informacja techniczna została przygotowana w dobrej wierze, ale nie stanowi bezpośredniej gwarancji ani rękojmi. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian powyższych parametrów bez uprzedniego poinformowania.



Centrum spedycyjne Dobroszyce
Ul. Wrocławska 53
56-410 Dobroszyce
e-mail: info-pl@ritrama.com
www.ritrama.pl

Ritrama S.p.A.
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com

