

Produkty rolowe - Seria RapidJet / technologia Memjet

Data ostatniej modyfikacji: 22/10/2014

07258 RAPIDJET MATT INKJET PAPER AR801 WG62**Materiał wierzchni**

Biały matowy bezdrzewny papier powlekany.

Typ	Papier powlekany	
Kolor i wykończenie	Biały	
Waga	87 g/m ² ±10%	ISO 536
Grubość	108 μ ±10%	ISO 534-80

Klej

Akrylowy usuwalny klej o dobrej przejrzystości. Klej czysto usuwalny ze szkła, laminatów i emalii. Nie nadaje się do stosowania na papierze, PVC oraz suchych powietrzem farbami i lakierach.

Oznaczenie	AR 801	
Typ	Akrylowy usuwalny	
Odporność na promieniowanie słoneczne	Średnia	
Min. temp. Aplikacji	+5°C	
Tolerowany zakres temp.	-40°C/+120°C	
Kohezja	Wysoka	
Przyczepność początkowa	2 N/25mm	FINAT FTM9
Końcowa adhezja	2 N/25mm	FINAT FTM2
Certyfikaty dopuszczające do kontaktu z żywnością	FDA 175.105.	

Podkład

Typ	Jednostronnie silikowany kalandrowany Glassine	
Kolor	Biały	
Waga	62 g/m ² ±10%	ISO 536
Grubość	55 μ ±10%	ISO 534
Przejrzystość	>45 %	DIN 53 147-64

Zalecane aplikacje:

Etykiety do zadruku w wysokiej rozdzielczości, w technologii inkjet w średnich i małych ilościach.

Metody zadruku:

Memjet, Primera, inkjet na bazie barwników wodnych. Zalecane testowanie drukarek, barwników i surowca przed użyciem.

Okres trwałości:

24 miesiące, wyłącznie w odniesieniu do materiałów przygotowanych przez Ritrama, które nie zostały poddane dalszemu przetworzeniu, w ramach następujących

WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA:

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze 22°C ±2°C i wilgotności względnej 50 ±5%.
- Pomieszczenie magazynowe musi być suche i czyste.
- Pozostawienie materiałów w ich oryginalnym opakowaniu gdy nie są używane w celu ochrony przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

Wszelkie wartości podane w niniejszej specyfikacji są typowe. Informacja techniczna została przygotowana w dobrej wierze, ale nie stanowi bezpośredniej gwarancji ani rękojmi. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian powyższych parametrów bez uprzedniego poinformowania.



Centrum spedycyjne Dobroszyce
Wrocławska 53
56-410 Dobroszyce
e-mail: info-pl@ritrama.com
www.ritrama.pl

Ritrama S.p.A.
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com

