

Materiały Rolowe – Opakowania ‘zaklej-odklej’

 Data wystawienia: **20/09/2007**

 Data ostatniej modyfikacji: **27/09/2013**
03869 RI-707/60 PP GLOSS CLEAR TC AR812 WG62
Materiał wierzchni

Transparentny błyszczący polipropylen TC.

Typ	Polipropylen TC	
Kolor i wykończenie	Transparentny, błyszczący	
Waga	54 g/m ² ±10%	ISO 536
Grubość	60 μ ±10%	ISO 534-80

Klej

Półpermanentny akrylowy, usuwalny klej o wysokiej odporności na wilgoć. Miękkie odklejanie, klej dedykowany do etykiet ‘otwórz-zamknij’ na opakowaniach z wilgotną zawartością (np. chusteczki nawilżane). Nadaje się do krótkoterminowych aplikacji ‘outdoor’.

Oznaczenie	AR812	
Typ	Akrylowy, usuwalny	
Odporność na promieniowanie słoneczne	Doskonała	
Min. temp. Aplikacji	-5°C	
Tolerowany zakres temp.	-40°C/+120°C	
Kohezja	Wysoka	
Przyczepność początkowa	7 N/25mm	FINAT FTM9
Końcowa adhezja	4 N/25mm	FINAT FTM2
Certyfikaty dopuszczające do kontaktu z żywnością	ISEGA / FDA 175.105	

Podkład

Typ	Jednostronnie silikonowany, kalandrowany Glassine	
Kolor	Biały	
Waga	62 g/m ² ±10%	ISO 536
Grubość	55 μ ±10%	ISO 534
Przejrzystość	>45 %	DIN 53 147-64

Zalecane aplikacje:

Etykiety "zaklej-odklej" na suchych plastikowych opakowaniach. Konieczne jest wykonanie testów kleju na powierzchni przeznaczonej do aplikowania etykiet. Składanki niezalecane jako forma konfekcjonowania etykiet.

Metody zadruku:

Typografia UV, sitodruk UV, fleksografia UV, wkłesłodruk, hot stamping. Zalecane testowanie drukarek, barwników i surowca przed użyciem.

Okres trwałości:

36 miesięcy, wyłącznie w odniesieniu do materiałów przygotowanych przez Ritrama, które nie zostały poddane dalszemu przetworzeniu, w ramach następujących

WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA:

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze 22°C ±2°C i wilgotności względnej 50 ±5%.
- Pomieszczenie magazynowe musi być suche i czyste.
- Pozostawienie materiałów w ich oryginalnym opakowaniu gdy nie są używane w celu ochrony przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

Wszelkie wartości podane w niniejszej specyfikacji są typowe. Informacja techniczna została przygotowana w dobrej wierze, ale nie stanowi bezpośredniej gwarancji ani rękojmi. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian powyższych parametrów bez uprzedniego poinformowania.



Centrum spedycyjne Dobroszyce
 Ul. Wrocławska 53
 56-410 Dobroszyce
 e-mail: info-pl@ritrama.com
 www.ritrama.pl

Ritrama S.p.A.
 Via Senatore Simonetta, 24
 20867 Caponago (MB) ITALY
 e-mail: info@ritrama.com
 www.ritrama.com

